

**TAN TRI CO., LTD****TAN TRI ARCHITECTURE CONSULTANCY AND TRADING COMPANY LIMITED**

Address : No 18 Hoa An 10 Str, An Khe Ward, Da Nang city, Vietnam

Tel: 0935 46 16 96 - 0905 89 26 26 - 0941 293 996 - 0914 293 997

Email: Tantridn@gmail.com * www.tantri.com.vn/tantri.vn



PENZONA PAINT

ALKYD PRIMER

Số hiệu	TTR - 01 (AK)		
Tính năng	Sơn lót chống rỉ ALKYD chất lượng cao thông dụng và kinh tế sử dụng làm lớp lót đầu tiên trên bề mặt sắt thép sử dụng trong môi trường khí quyển .		
Sử dụng	Thích hợp sơn phủ cho cấu trúc sắt thép carbon được làm sạch		
Đặc điểm	1. Chống rỉ tốt ứng dụng trong các môi trường ăn mòn C1/C2/C3 2. Màng sơn dai cứng và độ bám dính cao 3. Dễ dàng sử dụng		
Màu sắc	Nâu (brown) / xám (Grey)		
Cấp độ bóng (GU 60 °)	bóng mờ		
Điểm chớp cháy	Trên 24 ⁰ C		
Tỉ trọng	1.3 Kg/L		
Thể tích rắn	48% +/-3		
Thời gian khô	Khô sờ được : 30 phút Khô cứng : 5 giờ Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và tỉ lệ dung môi pha loãng (pha nhiều sẽ lâu khô)		
Chiều dày màng sơn	Màng sơn khô	30-40 micron,	
	Màng sơn ướt	63-84 micron	
Độ phủ lý thuyết	13.3m ² /L (40 micron khô)	10m ² /L (60 micron khô)	
Thời gian sơn lớp mới	tối thiểu 10 giờ ở 30 ⁰ C tối đa 6 tháng		
Chuẩn bị bề mặt	- Tất cả các bề mặt được sơn phủ đều phải được làm sạch, khô và không có tạp chất bề mặt, muối, bụi, dầu mỡ, vật liệu lạ khác theo tiêu chuẩn làm sạch dung môi SSPC-SP1. - luôn phải được áp dụng trên một lớp lót được khuyến nghị. - Các khu vực bị hư hỏng cần được chuẩn bị theo tiêu chuẩn được chỉ định như SSPC-SP10 và được lót theo quy trình hệ thống phủ trước khi áp dụng		
Pha trộn	Sơn một thành phần khuấy đều trước khi sơn trong thời gian 2-3 phút		
Chất pha loãng	Thinner : TTR -805		
Mức pha loãng	0-5% thể tích sơn		
Hướng dẫn sử dụng thiết bị	Sử dụng súng phun thông thường , cọ quét con lăn hoặc máy phun sơn áp lực cao (airless spray) Cỡ béc phun(inch/1000) : 11 -17		
Lớp phủ kế tiếp	TTR - 15 ALKYD		
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 24 Tháng ở điều kiện bảo quản thông thường		
<u>Lưu ý an toàn sử dụng</u>	Thông tin chi tiết được cung cấp trong tờ thông tin an toàn vật liệu (MSDS). Tránh hít phải sương mù phun hoặc hơi. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Sơn tiếp xúc với da cần được loại bỏ ngay lập tức bằng nước và/hoặc chất tẩy rửa phù hợp. Mắt nên được rửa bằng nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Vì sản phẩm này chứa dung môi dễ cháy, cần giữ xa tia lửa và ngọn lửa. Việc áp dụng và xử lý sản phẩm này cần tuân thủ các quy định quốc gia liên quan.		